

Technický list Hypertectum WB

Produkt

Vysoce tixotropní hydroizolační polyuretanový nátěr. Je certifikován pro použití v nádržích na pitnou, znečištěnou a dešťovou vodu.

Vlastnosti

- Vynikající přilnavost na téměř jakýkoliv typ povrchu
- Určeno pro vodorovné i svislé konstrukce
- Lze snadno aplikovat v uzavřených prostorách
- Extrémně hydrofobní
- Netoxický po úplném vytvrzení.
- Vysoká tepelná odolnost -40°C / +80°C. Nárazově +200°C
- Vynikající mechanické vlastnosti
- Chemicky odolný

Použití

- Vodní nádrže a bazény
- Vertikální a horizontální plochy
- Nádrže s pohybem stěny

Technické vlastnosti	
Viskozita	11000 cP
Doba přetírání	6 -48 hodin
Provozní teplota	-40 - +90 C
Tvrdość	>35 D
Pevnosť v tahu	>200 %
Přilnavost k betonu	20 Kg/cm2

Balení

- Plastové nádoby 6,5 + 2,5 kg

Barva

- Mléčná bílá

BARKSALE s.r.o.

Štúrova 590/35
415 01 Teplice
Česká republika

IČO: 09970207
DIČ: CZ09970207

www.barksale.cz

Podklad

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Pokyny

Hypertectum WB je dodáván v plastových nádobách.

Míchání: Použijte míchačku s nízkými otáčkami (300 ot./min.)

Aplikace: Aplikujte válečkem, štětcem

Spotřeba a doba schnutí

Aplikujeme ve dvou vrstvách při spotřebě od 1,5 kg/m².

Přibližná doba schnutí je 24 hodin, může se však lišit na klimatických podmínkách.

Bezpečnostní informace

Hypertectum WB obsahuje rozpouštědla. Doporučujeme dodržovat standardní bezpečnostní pravidla: Aplikujte v dobře větraných, nekuřáckých prostorách, mimo dosah otevřeného ohně. V uzavřených prostorách použijte ventilátory nebo respirátory.

Čištění

Nářadí a vybavení nejprve očistěte papírem a poté čistým xylenem. V žádném případě je nepoužívejte znovu k míchání/aplikaci polyuretanových výrobků.

Skladovatelnost

Lze skladovat minimálně 12 měsíců v původních neotevřených nádobách na suchém místě a při teplotách mezi 5°C až 25°C. Po otevření nádoby, aplikujte co nejdříve.

Aktualizace

Aktualizováno dne 01.05.2023

Vyhotoveno dne 07.2019